



Magnetic Products

永磁铁氧体特性标准/ Property Standard of Permanent Ferrite Magnet

材质牌号 Material Grade	Br		Hcb		Hcj		BH(max)		相当于TD K材质 TDK Equivalent t	相当于美国 陶瓷标准 America Ceramic Standard Equivalent	相当于国 家标准 State Standard Equivalent t
	Mt	Gs	KA/m	Oe	KA/m	Oe	KJ/m ³	MGOe			
SE28B	393±5	3930±50	268±8	3350±100	283±8	3550±100	29.8±1.6	3.7±0.2	FB4系	C8	Y30H-1
SE28B-3	400±5	4000±50	250±8	3150±100	260±8	3250±100	29.8±1.6	3.7±0.2	FB4B	C8	Y30H-1
SE28H	385±5	3850±50	273±8	3400±100	303±8	3800±100	27.8±1.6	3.5±0.2	FB4系	C8	Y30H-1
SE28H-2	370±5	3700±50	273±8	3400±100	323±8	4050±100	27.8±1.6	3.5±0.2	FB4系	C8	Y30H-1
SE28H-3	390±5	3900±50	275±8	3450±100	308±8	3850±100	28.8±1.6	3.6±0.2	FB4系	C8	Y30H-2
SE33H	390±5	3900±50	275±8	3450±100	315±8	3950±100	28.8±1.6	3.6±0.2	FB5系	C9	Y30H-2
SE40B	400±5	4000±50	268±8	3350±100	288±8	3600±100	32.8±1.6	4.1±0.2	FB5系	C10	Y33
SE41B	410±5	4100±50	273±8	3400±100	285±8	3550±100	33.4±1.6	4.2±0.2	FB5B	C10	Y35
SE42H	370±5	3700±50	295±10	3700±125	400±10	5000±125	28.8±1.6	3.6±0.2	FB6系	C9	Y35
SE42BH	375±5	3750±50	295±10	3700±125	388±8	4850±100	27.5±1.6	3.45±0.2	FB6E	C9	Y35
SE42B	410±5	4100±50	285±8	3600±100	315±8	3950±100	33.4±1.6	4.2±0.2	FB6B	C10	Y35
SE43B	395±5	3950±50	295±10	3700±125	393±10	4900±125	30.8±1.6	3.85±0.2	FB6系	C10	Y35
SE43BH	415±5	4150±50	295±10	3700±125	358±10	4500±125	33.4±1.6	4.2±0.2	FB6H	C10	Y35
SE44B	420±5	4200±50	295±10	3700±125	358±10	4500±125	35.2±1.6	4.4±0.2	FB9系	C10	Y36
SE44BH	425±5	4250±50	305±10	3800±125	380±10	4800±125	33.8±1.6	4.2±0.2	FB9系	C10	Y36
SE45B	430±5	4300±50	305±10	3800±125	368±10	4600±125	36.8±1.6	4.6±0.2	FB9系	C11	Y38
SE45BH	420±5	4200±50	305±10	3800±125	380±10	4800±125	33.8±1.6	4.2±0.2	FB9系	C11	Y38
SE46B	440±5	4400±50	315±10	3950±125	368±10	4600±125	38.6±1.6	4.8±0.2	FB9B	C11	Y40
SE46BH	430±5	4300±50	318±10	4000±125	390±10	4900±125	35.0±1.6	4.4±0.2	FB9H	C11	Y40

